

MONTAGELIM Bygg & Industri Eko

Direktfixerande montagelim

Produktbeskrivning:

Utfyllande, något flexibelt montage, set- och panellim för montage primärt inomhus. Fixerar direkt, är lastbärande med minst 180kg/m² direkt. Transparent version är vit men torkar till transparent, i tunna skikt snabbt. Vit version anpassad till generisk listvit kulör.

Användningsområde:

Listverk, cellplast, panel, byggskivor, socklar, förskalningar, foder, mm. Limmar trä, sten, betong, spån, gips, leca och cellplast. För beständig limning i torra miljöer. För att produkten skall torka inom rimlig tid ska minst ett av underlagen som limmas vara sugande. Produkten bör endast användas i torra ej konstant fuktutsatta miljöer. Vid användning utomhus eller i fuktexponerad miljö blir produkten vattenfast och fullständigt fryssäker först efter att den torkat ut helt.

Tekniska data:

Typ	Akrylatdispersion
Härddningssystem	Torkande
Konsistens	Viskös massa
Färg	Vit, transparent
Förpackning [ml]	300
Hårdhet [Shore A]	35
Övermålningsbar*	Ja (Se nedan)
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-25 till +80
Arbetstemperatur [°C]	5-40
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	Min 18
Lagringstemp, idealisk [°C]	5-25 (klarar kortare nedkyllning till -10°C)

Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges

*Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga.

**Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.

Godkännande:



MONTAGELIM Bygg & Industri Eko är registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Gör så här/applicering:

Appliceras med foggpistol i strängar eller punkter. Ett av materialen som skall limmas bör vara sugande. Helt täta icke sugande applikationer kan innebära kraftigt förlängda torktider. Se till att underlagen som skall limmas är rena, torra och fett-/oljefria. Produkten är frostsäkrad och kan lagras ned till -10 °C kortare perioder men bör vara rumstempererad vid användning. För bästa monteringsresultat bör omgivnings- och materialtemperatur vara 5 °C ÷ +40 °C.

Rengöring:

Rengör spill med ESSVE RENGÖRING DUKAR, vatten eller fuktad trasa. Härdad produkt rengörs endast mekaniskt.

Förvaring:

MONTAGELIM Bygg & Industri Eko lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten bör inte utsättas för köldgrader under längre tid.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.